


ARENISCA VETA NEILA

DESCRIPCIÓN

Arenisca de base beige con abundantes variaciones de color y veteados ocres.

Piedra natural muy versátil y con identidad propia.



USOS

Sobradamente capacitada para la realización de cualquier proyecto arquitectónico. Dadas sus características puede ser empleada tanto en usos verticales y horizontales, como en interior y exterior.

FORMATOS

- Bloques
- Planchas
- Losas
- Piezas a medida

ACABADOS

- Abujardado
- Apiconado
- Natural
- Pulido

DATOS TÉCNICOS


DENSIDAD DEL MATERIAL	2160 Kg/m ³
POROSIDAD	18,0%
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	34 MPa
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	3,5 MPa
ABSORCIÓN DE AGUA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA	5,5%
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD	26,316 g/m ² c ^{0,5}
RESISTENCIA AL HIELO	Disminución resistencia a la flexión después de 48 ciclos: 33,2%
RESISTENCIA AL HIELO	Disminución resistencia a la compresión después de 48 ciclos: 9,0%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	18,5 mm
RESISTENCIA AL IMPACTO	5,00 J
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CORTADO (USRV en Húmedo)	81

VETA NEILA SANDSTONE

DESCRIPTION

Beige background color sandstone with abundant color variations and ocher veining.

Very versatile natural stone with a unique appearance



USE

High performance for any architectural project that makes it suitable for horizontal and vertical surfaces and useful for both outdoor and indoor uses.

FORMATS

- Blocks
- Slabs
- Paving
- Tailor-made pieces

FINISHES

- Bush-hammered
- Pointed
- Natural
- Polish

TECHNICAL DATA

DENSITY	2160 Kg/m ³
POROSITY	18,0%
COMPRESSIVE STRENGTH	34 MPa
FLEXURAL STRENGTH	3,5 MPa
WATER ABSORPTION	5,5%
WATER ABSORPTION FOR CAPILLARITY	26,316 g/m ² c ^{0.5}
FREEZE / THAW RESISTANCE	Flexural strength: mean, after 48 cycles 33,2%
FREEZE / THAW RESISTANCE	Compressive strength: mean, after 48 cycles: 9,0%
ABRASION RESISTANCE	18,5 mm
IMPACT RESISTANCE	5,00 J
SLIP RESISTANCE (SRV Wet)	81